



TM nr: 6040 | Revisiedatum: 19-08-2022

SNELGROND



VERFTECHNISCH ADVIES

Koopmans Snelgrond onder andere toepassen op;

- Bijwerken ramen, deuren en kozijnen.
- Bijwerken trappen en plinten.
- Nieuw of reeds geschilderd hout
- Voorbehandeld metaal

Nieuw hout;

Gronden met Koopmans Snelgrond (buiten bij voorkeur Koopmans Grondverf - minimaal 2x)
Afschilderen met een onverdunde laag Koopmans Zijdeglans of Hoogglans.

NB: Bij buitentoepassing bij voorkeur 2 afwerkingslagen aanbrengen.

Bestaand hout:

Ondeugdelijke verflagen en verweerd hout verwijderen en de overgangen van de oude verflagen wegschuren. Bestaand blijvende verflagen reinigen met P.K. Cleaner en vervolgens goed schuren met fijn schuurpapier (P220-P280) of Scotch-Brite fine.

De kale delen eerst gronden met Koopmans Snelgrond (buiten minimaal 2x)

De bijgewerkte delen overgronden met één laag Koopmans Snelgrond.

Afschilderen met een onverdunde laag Koopmans Zijdeglans of Hoogglans.

NB: Bij buitentoepassing bij voorkeur 2 afwerkingslagen aanbrengen.

Metaal:


Ondergrond reinigen en roest verwijderen.

Ontroeste delen eerst primeren met Koopmans Multiprimer.

De bijgewerkte delen overgronden met één laag Koopmans Snelgrond.

Afschilderen met een onverdunde laag Koopmans Zijdeglans of Hoogglans.

NB: Bij buitentoepassing bij voorkeur 2 afwerkingslagen aanbrengen.





SNELGROND

Koopmans Snelgrond is een supersnel drogende grondverf voor vrijwel alle voorkomende hout- en reeds voorbehandelde metaal oppervlakken zowel binnen als buiten toepasbaar.

- **Supersnel drogend**
- **Meerdere lagen op 1 dag mogelijk**
- **Hoge dekkraft**
- **Goede kantendekking**

EIGENSCHAPPEN

BASIS

Alkydhars

DICHTHEID 20°C

ca. 1,32 kg/dm³ (wit)

VASTESTOFGEHALTE

ca. 46 vol%

GLANSGRAAD

Mat

KLEUREN

Standaard kleuren – Wit en Donkergrijs.

LAAGDIKTE

ca. 35 µm droog

PRODUCTGEGEVENS

HOUDBAARHEID

In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

VERPAKKINGEN

In bussen van 750 ml en 2,5 liter.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Zie etiket en productveiligheidsblad

VERWERKING

VERWERKINGSTEMPERATUUR

Tijdens applicatie en droging dienen de ondergrond- en omgevingstemperatuur boven de 5°C en de relatieve luchtvochtigheid beneden de 85% te zijn.

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout niet meer dan 18% bedragen.

VERWERKING

Verwerkbaar met ieder type kwaliteitskwast of -roller die geschikt is voor het verwerken van waterverdunbare verven.

RENDEMENT

ca. 12-13 m² per liter bij een laagdikte van 40 µm droog

NB: Het rendement is sterk afhankelijk van de zuiging en ruwheid van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen.

DROOGTIJD

bij 20°C en een RV van 65%

Stofdroog : na ca. 30 min

Overschilderbaar : na ca. 2 uur

NB: De droogtijden zijn mede afhankelijk van de weersomstandigheden en aangebrachte laagdikte.

Dik aangebrachte lagen zullen bij lagere temperaturen iets langzamer drogen.

VERDUNNING

De verf niet verdunnen. Product is gereed voor gebruik.

Indien verdunnen toch noodzakelijk is dan maximaal 2% Nelfasol Verdunner 3210 of (aromaatvrije)terpentine toevoegen.

REINIGING GEREEDSCHAPPEN

Direct na gebruik reinigen met Nelfasol Verdunner 3210 of (aromaatvrije)terpentine.

NB: Reinigingsmiddel opvangen en residu op de juiste wijze afvoeren.

ALGEMENE INFORMATIE

Het veiligheidsinformatieblad (MSDS blad) is op aanvraag beschikbaar.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt bij voorbaat uitgesloten.

