

Sinds 1885.

**Koopmans**  
VERF

# MAT AQUA



## VERFTECHNISCH ADVIES

Koopmans Mat Aqua onder andere toepassen op;

- Ramen, deuren en kozijnen.
- Kast, stoelen en tafels.
- Nieuw of reeds geschilderd hout
- Voorbehandeld metaal



### Nieuw hout;

Gronden met Koopmans Grondverf Aqua (buiten minimaal 2x)

Afschilderen met een onverdunde laag Koopmans Mat Aqua.

*NB: Tussen de lagen dient er licht te worden geschuurd met fijn schuurpapier (P220-P280) of Scotch Brite fine*

### Bestaand hout:

Ondeugdelijke verflagen en verweerd hout verwijderen en de overgangen van de oude verflagen wegschuren.

Bestaand blijvende verflagen reinigen met PK Cleaner en vervolgens goed schuren met fijn schuurpapier (P220-P280) of Scotch Brite fine.

De kale delen eerst gronden met Koopmans Grondverf Aqua (buiten minimaal 2x)

Afschilderen met een onverdunde laag Koopmans Mat Aqua.

### Metaal:

Ondergrond reinigen en roest verwijderen.


Kale en ontroeste delen eerst primeren met Koopmans Multiprimer.

Geheel overgronden met één laag Grondverf Aqua.

Afschilderen met een onverdunde laag Koopmans Mat Aqua.

### Tip:

Mits goed voorbehandeld ook prima buiten toepasbaar op zowel hout als metaal.





# MAT AQUA

**Koopmans Mat Aqua is een sneldrogende watergedragen aflak op basis van hernieuwbare grondstoffen (Biobased), voor afwerken van voorbehandeld hout, MDF, metaal en kunststof ondergronden en zowel binnen als buiten toepasbaar.**

- **Super mat**
- **Zeer goede vloeiing**
- **Huidvet bestendig**
- **Binnen en buiten toepasbaar**

## EIGENSCHAPPEN

### BASIS

Alkydemulsie

### DICHTHEID 20 °C

ca. 1,28 kg/dm<sup>3</sup>

### VASTESTOFGEHALTE

ca. 42 vol%

### GLANSGRAAD

Mat

### KLEUREN

Ready mix kleuren; 373 Wit, 374 Zwart, 489 Antraciet, 9001 Creme wit en 9010 Echt wit.

Alle mengkleuren via het Colour Impression kleurmengsysteem.

*NB: In waterverdunbare zijdeglans of matte lakken kan bij donkere of harde kleuren door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. "schrijfeffect", ontstaan.*

*Op mechanisch belaste vlakken, zoals tafelbladen of (hard)houten trappen e.d. afgewerkt in donkere of harde kleuren, bij voorkeur een blanke afwerklaag toepassen.*

### LAAGDIKTE

ca. 35 µm droog

## PRODUCTGEGEVENS

### HOUDBAARHEID

In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

### VERPAKKINGEN

Ready mix kleuren in 250 ml en 750 ml  
Mengkleuren In bussen van 750 ml en 2,5 liter.

## ALGEMENE INFORMATIE

Het veiligheidsinformatieblad (MSDS blad) is op aanvraag beschikbaar.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt bij voorbaat uitgesloten.

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Zie etiket en productveiligheidsblad

## VERWERKING

### VERWERKINGSTEMPERATUUR

Tijdens applicatie en droging dienen de ondergrond- en omgevingstemperatuur boven de 5°C en de relatieve luchtvochtigheid beneden de 85% te zijn.

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout niet meer dan 18% bedragen.

### VERWERKING

Verwerkbaar met ieder type kwaliteitskwast of -roller die geschikt is voor het verwerken van waterverdunbare verven.

### RENDEMENT

ca. 8-10 m<sup>2</sup> per liter bij een laagdikte van 35 µm droog  
*NB: Het rendement is sterk afhankelijk van de zuiging en ruwheid van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen.*

### DROOGTIJD

bij 20°C en een RV van 65%

Stofdroog : na ca. 30 min

Overschilderbaar : na ca. 12 uur

*NB: De droogtijden zijn mede afhankelijk van de weersomstandigheden en aangebrachte laagdikte. Dik aangebrachte lagen zullen bij lagere temperaturen iets langzamer drogen.*

### VERDUNNING

De verf niet verdunnen. Product is gereed voor gebruik.

Indien verdunnen toch noodzakelijk is dan maximaal 2% water toevoegen.

### REINIGING GEREEDSCHAPPEN

Direct na gebruik reinigen met lauwwarm water .

*NB: Reinigingsmiddel opvangen en residu op de juiste wijze afvoeren.*

