



Nummer : 6530
Datum : 07-08-2015
Versie : 09

Toepassing : Een effectlak voor het behandelen van diverse voorwerpen van hout en metaal binnen en buiten
Kenmerken : Aluminiumeffect
Voor binnen en buiten
Sneldrogend

Eigenschappen

Basis : alkydhars
Kleur : aluminium
Dichtheid 20°C : ca. 1,01 kg/ltr.
Laagdikte : 35 mu. droog
Droogtijd : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 1 uur
Overschilderbaar : na ca. 24 uur
Glans : halfglanzend
Vastestofgehalte : ca. 51 vol%.
Theor.rendement : ca.15 - 16 m² per ltr.
Houdbaarheid : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

Verwerkingstemp. : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.
Reinigingsverd. : Verdunner 3210

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.koopmansverf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Verwerkingsmethoden

Kwast/roller
Verdunning : Verdunner 3210—Nelfasol

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Nieuw ondergronden:
Eerst voorzien van een laag Hechtprimer H.

Reparaties uitvoeren met Nylostop.

Reeds geschilderde ondergronden:
Reinigen met bijv. P.K.Cleaner NS 90 en schuren.

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril