



# ZIJDEGLANS



## VERFTECHNISCH ADVIES

Koopmans Zijdeglans onder andere toepassen op;

- Ramen, deuren en kozijnen.
- Kasten, stoelen en tafels.
- Nieuw of reeds geschilderd hout
- Voorbehandeld metaal

### Nieuw hout;

Gronden met Koopmans Grondverf (buiten minimaal 2x)

Afschilderen met een onverdunde laag Koopmans Zijdeglans.

*NB: Tussen de lagen dient er licht te worden geschuurd met fijn schuurpapier (P220-P280) of Scotch Brite fine*

### Bestaand hout:

Ondeugdelijke verflagen en verweerd hout verwijderen en de overgangen van de oude verflagen wegschuren.

Bestaand blijvende verflagen reinigen met PK Cleaner en vervolgens goed schuren met fijn schuurpapier (P220-P280) of Scotch Brite fine.

De kale delen eerst gronden met Koopmans Grondverf (buiten minimaal 2x)

Afschilderen met een onverdunde laag Koopmans Zijdeglans.

### Metaal:

Ondergrond reinigen en roest verwijderen.


Ontroeste delen eerst primeren met Koopmans Multiprimer.

Geheel overgronden met één laag Koopmans Grondverf.

Afschilderen met een onverdunde laag Koopmans Zijdeglans.

### Tip:

Mits goed voorbehandeld ook prima buiten toepasbaar op zowel hout als metaal.





# ZIJDEGLANS

Koopmans Zijdeglans is een traditionele oplosmiddelhoudende aflak voor het afwerken van voorbehandeld hout, MDF, metaal en kunststof ondergronden en zowel binnen als buiten toepasbaar.

- **Goede slijtvastheid**
- **Zeer goede vloeiing**
- **Weinig donkervergeling**
- **Binnen en buiten toepasbaar**

## EIGENSCHAPPEN

### BASIS

PU gemodificeerde Alkydhars

### DICHTHEID 20°C

ca. 1,29 kg/dm<sup>3</sup>

### VASTESTOFGEHALTE

ca. 40 vol%

### GLANSGRAAD

Zijdeglanzend

### KLEUREN

Alle kleuren via het Colour Impression kleurmengstelsel.

### LAAGDIKTE

ca. 40 micrometer droog

## PRODUCTGEGEVENS

### HOUDBAARHEID

In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

### VERPAKKINGEN

In bussen van 750 ml en 2,5 liter.

### VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Zie etiket en productveiligheidsblad

## VERWERKING

### VERWERKINGSTEMPERATUUR

Tijdens applicatie en droging dienen de ondergrond- en omgevingstemperatuur boven de 5°C en de relatieve luchtvochtigheid beneden de 85% te zijn.

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout niet meer dan 18% bedragen.

### VERWERKING

Verwerkbaar met ieder type kwaliteitskwast of -roller die geschikt is voor het verwerken van oplosmiddelhoudende verven.

### RENDEMENT

ca. 11-13 m<sup>2</sup> per liter bij een laagdikte van 40 micrometer droog

*NB: Het rendement is sterk afhankelijk van de zuiging en ruwheid van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen.*

### DROOGTIJD

bij 20°C en een RV van 65%

Stofdroog : na ca. 2 uur

Overschilderbaar : na ca. 24 uur

*NB: De droogtijden zijn mede afhankelijk van de weersomstandigheden en aangebrachte laagdikte. Dik aangebrachte lagen zullen bij lagere temperaturen iets langzamer drogen.*

### VERDUNNING

De verf niet verdunnen. Product is gereed voor gebruik.

Indien verdunnen toch noodzakelijk is dan maximaal 2% (aromaatvrije)terpentine toevoegen.

### REINIGING GEREEDSCHAPPEN

Direct na gebruik reinigen met

(aromaatvrije)terpentine of Nelfasol Verdunner 3210.

*NB: Reinigingsmiddel opvangen en residu op de juiste wijze afvoeren.*

## ALGEMENE INFORMATIE

Het veiligheidsinformatieblad (MSDS blad) is op aanvraag beschikbaar.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt bij voorbaat uitgesloten.

