



Acryl Super Satin

Verftechnisch advies

Koopmans Acryl Super Satin is o.a. toe te passen op:

- Wanden en plafonds
- Behang en glasweefsel
- Steen en pleisterwerk
- Beton

Zuigende / poederende ondergrond:

Voorstrijken met Koopmans Hecht- en Fixeergrond.

In één of twee lagen dekkend afwerken met Koopmans Acryl Super Satin.

Geschilderde ondergronden:

Oude muurverflagen vooraf goed reinigen met PK Cleaner NS 90

In één of twee lagen dekkend afwerken met Koopmans Acryl Super Satin.

Behang en Glasweefsel ondergronden:


Wandbekleding controleren op loszittende delen en waarnodig vastzetten

In één of twee lagen dekkend afwerken met Koopmans Acryl Super Satin. Tussen

de lagen 2,5-3uur laten drogen.

Verbruik ca. 8-10 m² per liter, afhankelijk van de ondergrond.

Koopmans Acryl Super Satin is geschikt voor binnen en buiten en is uitstekend toepasbaar in vochtige ruimten zoals keuken of badkamer.





Nummer : 7423

Datum : 15-10-2025

Versie : 06

ACRYL SUPER SATIN



- Toepassing** : Waterverdunbare reukarme halfglanzende binnen- en buitenmuurverf voor o.a. beton, steen, behang en pleisterwerk. Vooral daar toegepast waar een goed reinigbaar oppervlak vereist is o.a. sanitaire ruimten, keukens e.d.
- Kenmerken** : Goed reinigbaar oppervlak
Onverzeepbaar
Was- en schrobvast
Uitstekende dekking
Weerbestendig
Niet vergelend
Op bepaalde vinyl en andere weekmaker bevattende behangsoorten kan Acryl Super Satin een enigszins kleverig oppervlak geven (proefondervindelijk testen)

Eigenschappen

- Basis** : Acrylaat copolymeer dispersie
- Kleur** : Wit en kleuren via het Koopmans Colourimpression kleurenmengsysteem
- Dichtheid 20°C** : 1,39 kg/dm³ voor wit
- Laagdikte** : ca. 40 µ droog
- Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 30 minuten
- Overschilderbaar** : na ca. 3 - 4 uur.
- Vastestofgehalte** : 39 vol%
- Theor.rendement** : ca. 9 - 10 m² per liter bij 40 µ. droog
Conform DIN EN 13 300
- Glans** : Halfmat 20 - 25 G.U. (85°)
- Natte slijtage** : Klasse 1
- Dekking** : Klasse 2, bij een verbruik van 8 m²/liter
- Houdbaarheid** : In gesloten originele verpakking en bij vorst-vrije opslag tenminste 12 maanden

Verwerking

- Verwerkingstemp.** : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.
- Reinigingsverd.** : water

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.koopmansverf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Verwerkingsmethoden

- Kwast/roller**
- Verdunning** : water

Ondergrondvoorbereiding

- De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Vuil en stof, niet hechtende delen zoals algen, schimmels en mos verwijderen
- Reeds behandelde ondergronden.
De conditie van de bestaande ondergrond testen op hechting. Zui-gende ondergronden voorbereiden met Hecht- en Fixeergrond
- Reeds geschilderde ondergronden:
Reinigen met bijv. P.K.Cleaner NS 90.
- Reparaties uitvoeren met een geschikt reparatiemiddel.

Opmerkingen

- Indien deze muurverf wordt toegepast op ondergronden binnen handbereik, kunnen door aanraking of te intensief reinigen glanzende plekken ontstaan. Met name donkere kleuren zijn meer kwetsbaar
- De verbruikshoeveelheden zijn sterk afhankelijk van de poreusheid en structuur van de ondergrond. Het exacte verbruik middels een proefvlak vaststellen.

Voorzorgsmaatregelen

- Huidbescherming** : draag geschikte handschoenen
- Gelaatsbescherming** : draag indien nodig een bril

