



IJZERMENIE



- Toepassing** : Grondverf voor metaal.
- Kenmerken** : Gepigmenteerd met ijzeroxide
Matige roestwering
Gemakkelijk verwerkbaar

EIGENSCHAPPEN

- Basis** : alkydhars
- Kleur** : roodbruin
- Dichtheid 20°C** : ca. 1,60 kg/ltr.
- Laagdikte** : ca. 35 mu. droog
- Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 2 uur.
Kleefvrij na ca. 4 uur
- Overschilderbaar** : na ca. 24 uur.
- Glans** : halfglanzend
- Vastestofgehalte** : ca. 59 vol%.
- Theor.rendement** : ca. 16 m² per ltr.
- Houdbaarheid** : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

VERWERKING

- Verwerkingstemp.** : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%. Ondergrondtemperatuur dient tenminste 3°C boven het dauwpunt te liggen.
- Reinigingsverd.** : Nelfasol Verdunner 3210 of (aromaatvrije)terpentine

VERWERKINGSMETHODEN

- Kwast/roller**
- Verdunning** : Nelfasol Verdunner 3210 of (aromaatvrije)terpentine

ONDERGRONDVOORBEHANDELING

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Metaal:

Roest en walshuid dienen verwijderd te worden d.m.v. stralen (reinigingsgraad SA 2,5) Daar waar geen stralen mogelijk is, hand-ontroesten d.m.v. (roterende) schuurborstels tot reinigingsgraad St. 3. Vervolgens goed ontvetten/reinigen met P.K. CLEANER. Ondergrond goed droog maken.

Reeds geschilderde oppervlakten:

Reinigen met P.K.Cleaner en goed schuren.
Reparaties uitvoeren met Nylostop of Zusex All-Round Repair

VOORZORGSMATREGELEN

- Huidbescherming** : draag geschikte handschoenen
- Gelaatsbescherming** : draag indien nodig een bril

ALGEMENE INFORMATIE

Het veiligheidsinformatieblad (MSDS blad) is op aanvraag beschikbaar.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt bij voorbaat uitgesloten.

