



TM nr: 7447 | Revisiedatum: 03-11-2022

# REINIGBARE MUURVERF



## VERFTECHNISCH ADVIES

Reinigbare Muurverf onder andere toepassen op;

- Muren welke binnen handbereik zitten zoals:
- Woonkamers bij de tafel
- Gangen bij kapstok of rond de deuren
- Kinderkamers en keukens

**Sterk zuigende of licht poederende onbehandelde ondergronden:**

Vooraf fixeren met Hecht- en Fixeergrond

*(let op: verzadigend aanbrengen maar geen glimmende "vette" laag creëren)*

Afwerken met 2 volle lagen Reinigbare Muurverf



**Normaal zuigende onbehandelde ondergronden:**

Afwerken met 2 volle lagen Reinigbare Muurverf

**Oude muurverflagen:**

Reinigen met P.K. Cleaner

Beschadigingen bijwerken met Reinigbare Muurverf

Afwerken met 2 volle lagen Reinigbare Muurverf



**Glasweefsel / Behang ondergronden:**

Afwerken met 2 volle lagen Reinigbare Muurverf

**Aandachtspunt:**

Nieuwe gladde pleisterlagen controleren op vochtigheid en/of poederende toplagen (tape proef)

*(let op: Een niet voldoende gedroogde/afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid of aantasting van de verflaag)*

**Tip:**

Achterwand bij het aanrecht of fornuis afwerken met een blanke beschermlaag met Nylo Finish PU/WV





# REINIGBARE MUURVERF

De Reinigbare Muurverf is zeer breed inzetbaar op ondergronden in de meer intensiever belaste leefruimtes zoals woonkamers, kinderkamers, gangen en keukens en als eindlaag over glasweefsel en ondergronden van beton, steen, gipsplaat, pleisterwerk etc. Ook uitermate geschikt voor het afwerken van ruimtes die periodiek intensief gereinigd worden zoals zorginstellingen, scholen en horecagelegenheden.

- **Uitstekend reinigbaar**
- **Glanst niet op bij reinigen (na droogtijd van ca. 1 maand)**
- **Zeer goede dekking**
- **Schrobklasse 1**

## EIGENSCHAPPEN

### BASIS

Puur Acrylaat

### DICHTHEID 20 °C

ca. 1,52 kg/dm<sup>3</sup>

### VASTESTOFGEHALTE

ca. 49 vol%

### GLANSGRAAD

Extra Mat - ca. 1 GU (85°)

Conform DIN EN 13 300

### KLEUREN

Wit/P en kleuren via het kleurenmengsysteem.

### LAAGDIKTE

ca. 50 µm droog (ca. 100-105 µm nat)

## PRODUCTGEGEVENS

### HOUDBAARHEID

In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

### VERPAKKINGEN

In bussen van 1 liter en emmers van 2,5 liter.

### VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Zie etiket en productveiligheidsblad

## ALGEMENE INFORMATIE

Het veiligheidsinformatieblad (MSDS blad) is op aanvraag beschikbaar.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt bij voorbaat uitgesloten.

## VERWERKING

### ONDERGROND VOORBEHANDELING

Zachte ondergronden zoals bijvoorbeeld wanden afgewerkt met een gipspleister (roodband of geelband) maken de afwerking kwetsbaar voor puntbelasting en mechanische beschadigingen.

Bij het toepassen als afwerking over sterk zuigende betonnen of gestukadoorde wanden is het raadzaam eerst een laag Koopmans Hecht- en Fixeergrond aan te brengen.

### VERWERKINGSTEMPERATUUR

Tijdens applicatie en droging dienen de ondergrond- en omgevingstemperatuur boven de 5°C en de relatieve luchtvochtigheid beneden de 85% te zijn.

### VERWERKING

**Goed roeren voor gebruik. Alle banen in dezelfde richting narollen. Tijdens de droging niet meer bijwerken.**

### Kwast / roller

Indien noodzakelijk 0-5% verdunnen met (schoon)water.

Aanbrengen met een goede vachtrol, vachtlengte afhankelijk van het type ondergrond en gewenste resultaat.

### THEORETISCH RENDEMENT

ca. 8-10 m<sup>2</sup> per liter

*NB: Het praktisch rendement kan sterk afwijken door verschillen in oppervlakestructuur, ruwheid en zuiging van de ondergrond alsmede door verschillen in de applicatiemethoden.*

### DROOGTIJD

bij 20°C en een RV van 65%

Stofdroog : na ca. 30 min

Overschilderbaar : na ca. 6 - 8 uur

*NB: afhankelijk van de condities van ondergrond, temperatuur en (lucht)vochtigheid van de omgeving.*

### REINIGING

Na ca. één maand is de Reinigbare Muurverf optimaal reinigbaar. De meeste verontreinigen kunnen worden verwijderd met (lauw) water en een zachte doek.

Hardnekkige en sterk kleurende verontreiniging direct verwijderen. Vettige vlekken opweken met bijvoorbeeld zonnebloemolie o.i.d. Vervolgens inspuiten met P.K. CLEANER SPRAY en ca. 15 seconden laten inwerken.

Vervolgens nawassen met water en een zachte doek.

*Bij voorkeur geen microvezel doek of celstof papier gebruiken in verband met de schurende werking van de microvezels en het achterblijven van papierresten welke als "vegen" zichtbaar zullen blijven.*

