



TM nr: 6718 | Revisiedatum: 30-04-2025

BUITENLAK ULTRA



VERFTECHNISCH ADVIES



Koopmans Buitenlak Ultra onder andere toepassen op;

- Geveltimmerwerk aan woningen.
- Ramen, deuren, kozijnen, goten en overstekken.
- Nieuwbouw of onderhoud en renovatie.
- Nieuw of reeds geschilderd hout.

Nieuw hout;

De ondergrond eerst 1 of 2 lagen gronden met Koopmans Grondverf Ultra.

De ondergrond afwerken met tenminste twee lagen onverdunde Koopmans Buitenlak Ultra.

Bestaand hout:

Ondeugdelijke verflagen en verweerd hout verwijderen en de overgangen van de oude verflagen wegschuren.

Bestaand blijvende verflagen reinigen met P.K. Cleaner en vervolgens goed schuren met fijn schuurpapier (P220-P280) of Scotch-Brite.

De kale delen eerst 1 of 2 lagen gronden met Koopmans Grondverf Ultra.

De bijgewerkte delen overgronden met één laag onverdunde Koopmans Buitenlak Ultra.

De gehele ondergrond afwerken met één laag onverdunde Koopmans Buitenlak Ultra.

Aandachtspunt:

Tussen de aangebrachte lagen dient er licht geschuurd te worden met fijn schuurpapier (P220-P280) of Scotch-Brite Fine

Eventuele alg- en schimmelsporen dienen vooraf aan het schilderwerk te worden geëlimineerd met een daarvoor geschikt product volgens voorschrift betreffende fabrikant





BUITENLAK ULTRA

Een hoogwaardige en duurzame UV bestendige hoogglans afwerking met een lage vuilaanhang en een goede reinigbaarheid. Door het verbeterde bindmiddel op basis van herwinbare grondstoffen is Koopmans Buitenlak Ultra optimaal toepasbaar op o.a. goten, overstekken, gevelbeschieting, kozijnen, ramen en deuren

- **Mooie volle hoogglans**
- **Langdurig glansbehoud**
- **Uitstekende buitenduurzaamheid**
- **Op basis van herwinbare grondstoffen**
- **Makkelijk verwerkbaar, goede vloeiing**

EIGENSCHAPPEN

BASIS

Duurzame alkydhars combinatie.

DICHTHEID 20 °C

ca. 1,18 kg/dm³ (wit)

VASTESTOFGEHALTE

ca. 67 vol%

GLANSGRAAD

Hoogglanzend

NB: Glansgraad is sterk afhankelijk van de mate van voorbereiding en de oppervlakte structuur van de ondergrond.

KLEUREN

Alle kleuren via het kleurenmengsysteem.

LAAGDIKTE

ca. 40 µm droge laagdikte

ca. 70 µm natte laagdikte

PRODUCTGEGEVENS

HOUDBAARHEID

In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

VERPAKKINGEN

In bussen van 750 ml en 2,5 liter.

Basisverven Wit/P, basis D en TR

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Zie etiket en productveiligheidsblad

VERWERKING

VERWERKINGSTEMPERATUUR

Tijdens applicatie en droging dienen de ondergrond- en omgevingstemperatuur boven de 5°C en de relatieve luchtvochtigheid beneden de 85% te zijn.

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout niet meer dan 18% bedragen.

NB: Er kunnen zich weersomstandigheden voordoen zoals felle zon, harde wind, of een ondergrond van hout met grove poriën waardoor blaasvorming in de verflaag kan ontstaan.

VERWERKING

Verwerkbaar met ieder type kwaliteitskwast of – roller die geschikt is voor het verwerken van oplosmiddelhoudende verven.

RENDEMENT

ca. 15-16 m² per liter bij een laagdikte van 40 µm droog

NB: Het rendement is sterk afhankelijk van de zuiging en ruwheid van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen.

DROOGTIJD

bij 20°C en een RV van 65%

Stofdroog : na ca. 1 uur

Kleefvrij : na ca. 3 uur

Overschilderbaar : na ca. 24 uur

NB: De droogtijden zijn mede afhankelijk van de weersomstandigheden en aangebrachte laagdikte.

Dik aangebrachte lagen zullen bij lagere temperaturen iets langzamer drogen.

VERDUNNING

De verf niet verdunnen. Product is gereed voor gebruik. Indien verdunnen toch noodzakelijk is dan maximaal 2% Nelfasol Verdunner 3210 of (aromaatvrije)terpentine toevoegen.

REINIGING GEREEDSCHAPPEN

Direct na gebruik reinigen met Nelfasol Verdunner 3210 of (aromaatvrije)terpentine .

NB: Reinigingsmiddel opvangen en residu op de juiste wijze afvoeren.

ALGEMENE INFORMATIE

Het veiligheidsinformatieblad (MSDS blad) is op aanvraag beschikbaar.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt bij voorbaat uitgesloten.